

Ризогард™-7570

Специальный материал для высокоэффективной объемной гидрофобизации бетонных оснований или цементных стяжек, обеспечивающий существенное снижение водопоглощения. Может использоваться для производства архитектурных бетонов или бетонных изделий

Описание

Ризогард™-7570 – водный раствор предельных кремневодородов и полимеров.

Применение

Применение Ризогард™-7570 значительно снижает риски связанных с водой явлений эрозии, таких, как повреждение от замерзания-оттаивания или визуальные дефекты, такие как, выцветание или высолообразование.

Ризогард™-7570 применяется для уменьшения проникновения водных растворов, жиров, масел и прочих загрязнений.

Используется на предприятиях легкой, табачной, радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, в сельскохозяйственном производстве, на объектах машиностроения, коммерческой недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства, логистических центрах, спорткомплексах, авторемонтных предприятиях, почтовых терминалах и закрытых автостоянках, в производственно-складских и прочих типов помещений.

Преимущества

- Ризогард™-7570 значительно снижает поглощение влаги бетоном или цементным раствором.

Документация

ТУ 20.16.57-010-01433664003-2020

Система применения

Ризогард™-7570 подходит для использования как на строительных площадках, так и при производстве и изготовлении литых бетонных изделий.

Ограничения

Не использовать при отрицательных температурах окружающего воздуха и применяемых материалов.

Подготовка поверхности

Ризогард™-7570 – объемный гидрофобизатор, который вносится в массу бетона/раствора в момент замешивания совместно с водой. Расход: 0,5%-1,0% от используемого цемента в зависимости от требуемых свойств.

Технические данные

Внешний вид	Молочного цвета жидкость.
Упаковка	Пластиковая тара 1,0 и 20,0 кг.

Физические данные

Вязкость условная ВЗ-2, сек	80 - 120
Плотность, г/см ³	0,97 - 1,06

Химическая стойкость

Увеличивает стойкость бетона к воздействию воды, щелочей, минеральных масел, бензина, спиртов.

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре +5°C до +35°C !! Не замораживать !!

Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Ёмкости с частично использованным материалом должны быть плотно закрыты.

Гарантийный срок

12 месяцев с момента выпуска при рекомендованных условиях хранения в заводской упаковке.

Меры безопасности

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если материал случайно попал в глаза, органы дыхания, на кожные покровы немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу.

Ризогард™-7570 пожароопасен. При работе с материалом исключить применение открытого огня.

Во время работы с материалом необходимо обеспечить эффективную вентиляцию.

После высыхания материал безвреден для здоровья. Не допускайте попадания материала в канализацию и сточные воды.

Очистка инструмента

Для очистки незатвердевшего материала промыть инструменты водой. Застывший материал можно удалить механически.

Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, Производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться Производителем без предварительного объявления.

Для обращений, предложений и рекламаций: proposal@cmt-product.ru.